



Distribuido por:

ONESTA

**Tablero 100% durable
para uso exterior**

Resistencia que desafía la naturaleza

**15 YEAR WARRANTY**

*Garantía de 15 años contra
delaminación y ataques de hongos
e insectos xilófagos*

+ Info www.duraply.one



- DURABILIDAD AUMENTADA MEDIANTE UN INNOVADOR TRATAMIENTO
- MADERA SOSTENIBLE PROVENIENTE DE PLANTACIONES DE RÁPIDO CRECIMIENTO
- LIGEREZA, FACILIDAD DE MECANIZADO Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL
- IDEAL PARA FACHADAS Y OTRAS APLICACIONES CONSTRUCTIVAS

garnica

Challenge the ordinary



**Tablero 100% durable
para uso exterior**
Resistencia que desafía la naturaleza

Acabados bajo demanda:



Descripción:

Tablero ultra durable para uso exterior en las condiciones más exigentes, compuesto por madera de plantación sostenible.

Contrachapado modificado mediante un innovador tratamiento que aporta al 100% del tablero una durabilidad excepcional. Inmune a los ataques de hongos e insectos, incluso en usos exteriores y en las condiciones climáticas más exigentes.

Su certificado estructural CE2+, ligereza, calidad superficial y facilidad de mecanizado lo hace perfecto para fachadas y otras aplicaciones constructivas.

Máxima sostenibilidad gracias a su composición a base de madera de plantación de rápido crecimiento.

Encolado: Clase III (exterior) según la norma EN 636

Emisión: Clase E1 según la norma EN 13986

Calidad de caras: BB/BB

Aplicaciones/Usos:

- Construcción: paneles sándwich, entramado ligero, paneles publicitarios, paneles de señalización, fachadas, soporte de tejado, bordes, cornisas.
- Náutica: rechapados para mobiliario.
- Mobiliario exterior: jardinería, zonas recreativas, parques, mobiliario urbano.



Formatos

Dimensión mm	2500x1220								
Espesores mm	9	10	12	15	18	22	25	30	40
Nº chapas	5	5	7	7	9	11	11	13	17
Dimensión mm	3100x1530*								
Espesores mm	9	12	15	18	22	25	30	40	
Nº chapas	5	7	7	9	11	11	13	17	

Los formatos pueden variar sin notificación previa. Contacte por favor con su responsable de ventas local para comprobar la disponibilidad de su zona.

Características técnicas

	Valores	Norma
Densidad (Kg/m ³)	440-500	EN 323
Módulo de elasticidad (N/mm ²)	3.400-5.500	EN 310
Resistencia al arranque de tornillo (kgf)	135	EN 320
Humedad (%)	6-14	EN 322

Los datos mostrados en esta ficha técnica son puramente indicativos sin valor contractual. Las características técnicas pueden variarse sin notificación previa en función de nuevos desarrollos y avances tecnológicos. Es responsabilidad del adquiriente determinar si el producto Garnica es el idóneo para la aplicación deseada, y deberá asegurarse de que el lugar y forma de empleo sean los adecuados conforme a las prescripciones y sugerencias del productor, y de acuerdo con la normativa vigente.

Se deberá tener una atención especial al sellado de los cantos para la correcta estanqueidad de los tableros que se utilicen en exterior.



Certificados bajo demanda:



CARB Phase 2 / TSCA Title VI

The mark of responsible forestry
Este logo únicamente hace referencia a productos FSC MIX CREDIT

garnica

Challenge the ordinary

Parque de San Miguel, 10 - bajo
26007 Logroño, La Rioja
España
Tel: +34 941 51 23 55
Fax: +34 941 51 23 57
sales@garnica.one
www.garnica.one