

## Tableros Contrachapados de fromager

Las aplicaciones del Tablero contrachapado son muchas y muy variadas, aquí citamos algunas de ellas con las que nuestra empresa tiene cierta experiencia y está familiarizada:

- Para marquetería y bricolaje
- Para base en suelos de madera.
- Para la elaboración de muebles.
- Para la fabricación de caravanas y auto caravanas.

## Datos técnicos

### Características Físicas

- Densidad 380-430 (kg.M/3) Segun Norma UNE EN 323.
- Elasticidad 440-7000 (N/mm2) Segun Norma UNE EN 310.
- Flexion 15-75 (N/mm2) Segun Norma UNE EN 310.
- Resist.cola 1,26(100) (MPa) Segun Norma UNE EN 314.1

### Tabla de espesores y composición:

Espesor mm.	3	4	5	7	9	10	12	15	20	22	25	30	35	40
Nº de Chapas	3	3	3	5	5	7	7	9	13	13	15	17	21	23

### Tabla de dimensiones estándar.: 2500 x 1220, y 2440 x 1220

\*Tolerancias en dimensiones y gruesos conforme a la norma EN-315. Pueden fabricarse tableros contrachapados con tolerancias inferiores a esta norma bajo demanda.

### Tabla de tipos de encolados aplicados. Conforme a la norma EN-314 1 y 2.

Clase	Para ser utilizado en:	Tipo de cola
CLASE I	<b>INTERIOR.</b> Para ser utilizado en ambientes interiores.	Ureica
CLASE II	<b>SEMI-EXTERIOR.</b> Para ser utilizado en el exterior pero sin exposición directa al agua u otros agentes atmosféricos.	Melamínica
FLEXIBLE	<b>INTERIOR.</b> Utilizado en el mueble para curvar.	Ureica / Vinilica

- Emisión de *formaldehido IF-E1* en todos nuestros tableros.

### Tabla clasificación de las caras, según norma EN-635 1 y 2.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARAS *	DEFECTOS ADMITIDOS
B	Permitidas variaciones de color suaves y juntas abiertas reparadas de muy pequeño tamaño.
BB	Permitidas variaciones de color fuertes y nudos o juntas abiertas de hasta 4 mm., y hasta un máximo de 6.
C	Permitidas variaciones de color fuertes, grietas o nudos en cualquier cantidad.

**NOTA IMPORTANTE :** Todos los datos contenidos en esta página son meramente informativos, y explicativos y no comprometen en las relaciones comerciales.